



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN  
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



## Hidrolock® Protector Anti Graffiti

### Protector transparente contra los graffitis



#### Descripción

Actualización: Feb/2016

**Hidrolock® Protector Anti Graffiti** es un eficaz protector transparente contra los graffitis que actúa mediante la formación de una película en la superficie a proteger.

#### Materiales

Superficies metálicas, piedra, concreto, ladrillo y los materiales más comunes de construcción.

#### Usos y aplicaciones

**Hidrolock® Protector Anti Graffiti** se utiliza para la protección de muros y fachadas. Cuando se realice un graffiti, éste quedará sobre la película del protector sin adherirse a la superficie protegida. Para eliminar el graffiti, bastará con pasar un trapo o paño mojado en nuestro **Hidrolock® Limpiador de Graffiti** y frotar sobre el graffiti hasta su eliminación. También se puede pulverizar nuestro limpiador sobre el graffiti hasta reblandecerlo y posteriormente se pasa un trapo para eliminar los restos de pintura.

#### Ventajas

- ✓ Protección eficaz de cualquier superficie contra los graffitis.
- ✓ Conservación de las superficies contra la suciedad. El protector puede lavarse con agua y jabón, eliminando así la grasa, smog, polvo, etc., que se deposita sobre las superficies expuestas a los ambientes urbanos.
- ✓ Facilidad de eliminación de los graffitis y pintadas con una sencilla operación de frotado con **Hidrolock® Limpiador de Graffiti** sobre el graffiti.
- ✓ Bajo VOC (emisiones de compuestos orgánicos volátiles).

#### Especificaciones

Composición:	bicomponente de curado químico.
Aspecto:	Brillante.
Componentes:	Dos, Base y Endurecedor
Tiempos de secado a 20°C, 55% H.R:	Tacto 3-4 horas. Duro 24 horas. Curado total 7 días.
Repintado:	Mínimo 16 horas. Máximo 48 horas.
Proporciones de la Mezcla:	Un envase de componente Base con un envase de componente Endurecedor (2 partes en peso de Base con 1 parte en peso de Endurecedor).
Aplicación:	Rodillo de pelo corto, brocha o pistola.
Número de capas recomendadas:	Dos.
Rendimiento teórico:	7 m <sup>2</sup> /kg. a 50 m de espesor de película seca.

El rendimiento está calculado teóricamente, sin tener en cuenta la porosidad del soporte, rugosidad, método de aplicación, pérdidas en la aplicación, condiciones ambientales, etc.

### Precauciones

- No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 10° C.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80% o la temperatura del soporte está a menos de 3° C., por encima del punto de rocío.
- Se recomienda siempre hacer un ensayo previo en alguna zona discreta antes de la aplicación sobre toda la superficie y valorar el tratamiento más adecuado a la absorción y características del material.
- Para la eliminación de los graffitis, utilícese nuestro **Hidrolock® Limpiador de Graffiti**, después de transcurridos al menos 7 días de haber aplicado **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.
- Es muy importante asegurarse bien que la superficie esté bien seca y no tenga humedad atrapada en los poros del material. En caso contrario podrían producirse curados incompletos del protector y no sería efectiva la protección.

### Instrucciones

#### 1. Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar perfectamente secas, limpias de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. En superficies de concreto, cemento, ladrillo, etc., sin porosidad ni rugosidad, deberán desbastarse mecánicamente para producir rugosidad donde pueda anclarse el producto.

También pueden desbastarse mediante ataque químico, eliminando después con abundante agua el producto empleado y asegurándose de no dejar ningún resto de éste.

#### 2. Preparación y aplicación del producto:

En soportes porosos como hormigón, cemento, ladrillo, piedra artificial, etc., se debe aplicar primero una capa de **Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Porosas)** como imprimación penetrante y selladora para evitar la entonación excesiva de los sustratos. En ocasiones en las que el sustrato sea excesivamente poroso, se podrá aplicar una segunda capa de **Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Porosas)**, para disminuir la absorción y evitar una entonación posterior al aplicar **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**. En cambio, en soportes pulidos o lisos se recomienda la aplicación de **Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Lisas)**. Transcurridas 24 horas, se aplicará una o dos capas de **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**, dependiendo de la rugosidad del sustrato. También puede aplicarse **Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Lisas)** como capa selladora sobre superficies lisas o en soportes donde no importe la subida de tono del material.

Mezclar el componente Base con el Endurecedor y remover hasta homogeneizar la mezcla. Aplicar por los métodos convencionales cubriendo de forma uniforme toda la superficie. Transcurridas 16 horas se puede aplicar una segunda capa. En superficies muy rugosas se debe asegurar el total recubrimiento de las irregularidades para que cualquier graffiti que se realice quede sobre el protector y no sobre la superficie.

### Almacenamiento y vida de anaquel

1 año en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

### Presentación

Kit de 1.33 Kgs. / 2.67 Kgs. envases metálicos en conjuntos de 4 kg neto (base+endurecedor).

**NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

**Otros productos de la línea Hidrolock®**

- |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| -Hidrolock® Imper                 | -Hidrolock® Imper Elástico               | -Hidrolock® Imper Térmico                  |
| -Hidrolock® Mortero               | -Hidrolock® Sellafugas 1 Min             | -Hidrolock® Primer PU                      |
| -Hidrolock® Aditivo Acrílico      | -Hidrolock® Repelente                    | -Hidrolock® Pintura Mineral                |
| -Hidrolock® Sella Concreto        | -Hidrolock® Banda Integral               | -Hidrolock® Imper Final                    |
| -Hidrolock® Antisalitre           | -Hidrolock® Primer                       | -Hidrolock® Repelente Negro                |
| -Hidrolock® Removedor de Graffiti | -Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Lisas) | -Hidrolock® Imper PU Transparente          |
| -Hidrolock® Limpiador de Graffiti |  | -Hidrolock® Primer Anti Graffiti (porosas) |

**Aprende más en**

[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

**Visítanos en**

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

**Síguenos en**

Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2017.03.14

**Industrias Presto, S.A. de C.V.**

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51