



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto

Mortero instantáneo reparador de fugas de agua



Descripción

Actualización: Sep/2013

Hidrolock® Sellafugas 1 minuto es un mortero de fraguado inmediato especialmente formulado para obturar o sellar vías de agua incluso contra presión.

Materiales

Concreto, enjarres de cemento, ladrillo, tabicón y los materiales comunes de construcción.

Usos y aplicaciones

Sellado de fugas en:

- Tinacos de asbesto o concreto
- Presas y depósitos de agua
- Fuentes, sótanos y alcantarillas
- Alrededor de tuberías y conductos de cables
- Donde se quiera evitar la presencia del agua

Ventajas

- ✓ Detiene corrientes de agua en menos de 1 minuto
- ✓ No se contrae, por el contrario expande al fraguar
- ✓ Fraguado total en 1 a 3 minutos
- ✓ Fraguado incluso bajo el agua
- ✓ Fácil de aplicar, sin necesidad de equipo especial
- ✓ Duración igual o mayor a la del sustrato

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Color: | Gris. |
| Densidad aparente del componente en polvo: | 0.96 g/cm ³ |
| Granulometría: | 0-0.6 mm |
| Temperatura de aplicación: | 5 a 30 °C |
| Tiempo de endurecimiento: | < 2 minutos |
| Permeabilidad al vapor de agua (Barrera de aire equivalente) | SD<5 metros Clase I Permeable al vapor de agua |
| Permeabilidad al agua líquida | <0.1 Kg/m ² .h ^{0.5} Impermeable al agua |

| | |
|--|-----------|
| Resistencia a la compresión (1 hora): | > 9.0 MPa |
| Resistencia a la compresión (28 días): | >20.0 MPa |
| Resistencia a la flexotracción: | > 7.0 MPa |
| Adherencia sobre concreto: | > 1.0 MPa |

Precauciones

-El clima extremo puede retrasar o acelerar el tiempo de fraguado de **Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto**. En clima muy caliente se recomienda trabajar rápidamente y en frío amasar la mezcla con agua templada.

-No añadir ningún otro producto a la masa que no esté especificado.

-No amasar más producto que el que se pueda aplicar en 1 o 2 minutos.

-No adicionar más agua de la especificada.

Instrucciones

- 1. Preparación de la superficie:** Es necesario que la grieta o abertura se encuentre debidamente acondicionada, abriéndola unos 2 cm. con un corte en forma de cola de milano o cuadrado, no debe de hacerse el corte en "V". Limpiar la superficie de residuos y suciedad.
- 2. Preparación del producto:** A 4 partes de **Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto** agregue 1 parte de agua y mezcle hasta obtener la consistencia de una masilla. Moldee la masa con la mano en forma de cono y manténgala hasta que empiece a endurecer.
- 3. Aplicación del producto:** Introduzca fuertemente en la grieta el cono formado con **Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto**. Mantener el tapón presionando durante 45 segundos sin mover la mano que realiza la presión para evitar que se desprenda. Una vez endurecido el material retire el exceso frotando con la mano o con una espátula. Manténgase húmedo por lo menos 1 hora después de su aplicación. Para mejores resultados cubra la reparación con una lechada de **Hidrolock® Mortero** y aplique después dos capas de **Hidrolock® Imper**.

Almacenamiento y vida de anaquel

1 año en lugares frescos y secos. Almacenar en tarimas, nunca en contacto directo con el piso. Mantener los sacos cerrados evitando que se mojen.

Presentación

Tarro de 800 g.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper Elástico
-Hidrolock® Aditivo Acrílico
-Hidrolock® Sella Concreto
-Hidrolock® Banda

-Hidrolock® Imper
-Hidrolock® Repelente
-Hidrolock® Antisalitre
-Hidrolock® Imper Final

-Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto
-Hidrolock® Pintura Mineral
-Hidrolock® Primer
-Hidrolock® Repelente Negro

Aprende más en

www.youtube.com/indpresto

Visítanos en

www.ipresto.net

Síguenos en

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15

**Industrias Presto, S. de C.V.**

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51