



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Primer PU

Primario sellador para materiales porosos



Descripción

Actualización: Ago/2024

Hidrolock® Primer PU es un primario sellador transparente que impide la entonación de los materiales, de tal manera que en la mayoría de los casos no se aprecia la existencia de la protección.

Materiales

Superficies porosas de mortero, concreto, yeso, piedra artificial, cantera, etc.

Usos y aplicaciones

Hidrolock® Primer PU se aplica como primario sellador para luego pintar con pinturas plásticas o acrílicas. También se utiliza como primario para evitar la entonación de las superficies porosas, cuando se va a aplicar **Hidrolock® Imper PU Transparente**.

Ventajas

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Gran rendimiento
- ✓ Secado rápido
- ✓ Transparente
- ✓ No entona las superficies

Especificaciones

Aspecto:	Blanquecino lechoso.
Película formada:	Transparente.
Tiempos de secado al tacto:	30 minutos (a 22° C y 55% HR).
Repintado:	6 hr. para pinturas plásticas o acrílicas y 24 horas para Hidrolock® Imper PU Transparente .
Aplicación:	Brocha, rodillo, aspersión.
Densidad:	1.02 ± 0.01 g/ml
Rendimiento teórico:	7 m ² /l. a 35 micras de espesor de película seca.

El rendimiento dependerá de la rugosidad y porosidad del material, condiciones de aplicación, etc.

Precauciones

Ante la gran variedad de materiales, es conveniente realizar una prueba para comprobar la idoneidad del tratamiento. No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con humedad relativa superior al 85%. Respetar los intervalos mínimos de repintado del producto antes de aplicar

Hidrolock® Imper PU Transparente. No diluir el producto con ningún solvente. No se recomienda la aplicación del producto sobre superficies lisas sin porosidad.

Instrucciones

1. Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, lechada, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. Las superficies sin porosidad deben desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico, enjuagando posteriormente con agua para eliminar todo resto de producto y dejando secar.

2. Preparación y aplicación del producto:

Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o spray, cubriendo bien la superficie. Dejar secar durante 24 horas como mínimo, antes de aplicar **Hidrolock® Imper PU Transparente**. Para la aplicación posterior de pinturas plásticas o acrílicas, dejar secar durante 6 horas.

Almacenamiento y vida de anaquel

Los envases originales sin abrir se conservan 1 año en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

Presentación

Garrafa 3.785 litros y cubeta de 19 litros. Conservar a temperaturas entre 5 y 30°C, en lugares protegidos de las heladas.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| -Hidrolock® Imper | -Hidrolock® Imper Elástico | -Hidrolock® Imper Térmico |
| -Hidrolock® Mortero | -Hidrolock® Sellafugas 1 Min | -Hidrolock® Imper PU Transparente |
| -Hidrolock® Aditivo Acrílico | -Hidrolock® Repelente | -Hidrolock® Pintura Mineral |
| -Hidrolock® Sella Concreto | -Hidrolock® Banda Integral | -Hidrolock® Imper Final |
| -Hidrolock® Antisalitire | -Hidrolock® Primer | -Hidrolock® Repelente Negro |

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51